

Flügger Sandplast est un enduit prêt à l'emploi. Utilisé pour le lissage des plafonds et des murs. Les produits possèdent des propriétés de fonctionnement et des capacités de garnissage optimisées, de bonnes caractéristiques de ponçage et produisent un rétrécissement minimum.



## Propriétés du produit

Enduit pour pièces sèches. Contient une pâte de garnissage moyenne dotée d'une bonne capacité de garnissage. Terminer par l'application d'un revêtement mural et/ou d'une peinture pour plafond ou mur adapté de brillance et couleur désirées.

- Enduit moyen
- Bonne capacité de garnissage
- Gris clair

## Informations sur l'environnement



Name: 10 L

✓

✓

Name: 3 L

✓

✓

Name: 0,4 L

✓

## Utilisation du produit

Colmatage et garnissage lors du lissage du plâtre, du béton, du béton léger et des surfaces déjà peintes.

## Substrat

Le support doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

## Traitement

Éliminer les débris et les résidus de peinture en nettoyant, en ponçant et en dépoussiérant.

Éliminer la saleté, les salissures, les taches de graisse et les résidus de farinage en nettoyant avec Fluren 37.

Les décolorations causées par l'eau, la nicotine et la suie peuvent être nettoyées avec Fluren 49.

Poncer les surfaces plates, dures et glissantes.

Appliquer la pâte de garnissage et lisser.

Poncer les surfaces et les apprêter avant tout traitement supplémentaire.

## Application

Appliquer et lisser à l'aide d'une spatule.

Choisir ses outils en fonction de la taille de la surface.

Appliquer une quantité suffisante, puis travailler et lisser la pâte de garnissage.

Le froid et la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit.

Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.

Le froid et l'humidité excessive prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle entre deux couches.

L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et de durcissement complet.

Risque de rétrécissement là où la pâte de garnissage n'a pas complètement durci avant tout traitement supplémentaire.

Commencez toujours par un test d'application sur une petite surface afin de garantir la bonne adhésion du produit et un résultat conforme.

## Résultat attendu

Surface régulière avant tout traitement supplémentaire.

## Informations sur l'environnement

Nettoyez la peinture des outils et lavez-les à l'eau. Apportez les restes de peinture liquide au centre de recyclage local.

Réduisez vos déchets de peinture en estimant à l'avance la quantité de peinture dont vous avez besoin. Conservez les restes de peinture pour une utilisation ultérieure afin de pouvoir réduire efficacement l'impact sur l'environnement.

**Stockage:** Frais, à l'abri du gel et fermé hermétiquement

**Équipement de protection:** Peinture par pulvérisation : combinaison de peinture, masque complet avec filtre combiné.

Peinture : protection des yeux, gants. Ponçage : protection respiratoire.

## Informations additionnelles

Le produit répond aux exigences de M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials

# Données Techniques

Type de produit	Plâtre et enduit
Couleur (plâtre)	Gris clair
Densité (kgs/l)	1,14
Poids de la matière sèche en %	55
Volume de la matière sèche en %	56
Quantités à appliquer (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min. +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Temps de séchage à 20° C, 60 % d'humidité relative	2
Intervalle à respecter entre l'application des couches (Heures)	20
Durcissement complet (Journées)	28
Adhérence au béton (MPa)	0,66
Épaisseur de couche (mm max.)	2
Taille du grain (mm max.)	0,2
COV-MAX (g / l)	10
Nettoyage des outils, etc.	Eau

## Version TDS actuelle

avril 2020

## Remplace la version TDS

janvier 2018